



H 55068 PERIDICHT CONNECT

Produkt	Anschlussband für den direkten Anschluss an Bauteile im Perimeterbereich (Bauwerksabdichtung)
Oberseite	Folie
Unterseite	Vollflächig selbstklebend (Abziehfolie)
Anwendung	• Anschlussband für Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte
Produktnorm	EN 13969, ÖNORM B 3665 (E-3 sk)
Verarbeitung	Das Anschlussband wird einfach an der Schalung fixiert und direkt mitbetoniert. Nach dem Betonvorgang wird die Schalung entfernt und die Bitumen-Abdichtungsbahn kann einfach und sicher im Flämmverfahren an die Anschlußbahn Peridicht Connect angebunden werden. Die Hinweise des Produktfolders „PERIDICHT CONNECT“ sind zu beachten.
Verpackung	75 Rollen zu je 15 m x 0.2m = 1125 m ² je Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
Rollenlänge	EN 1848-1	m	15,0
Rollenbreite	EN 1848-1	m	0,20
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Dicke	EN 1849-1	mm	3,0 (±0,2)
Wasserdichtheit	EN 1928	kPa	100
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Höchstzugkraft längs/quer	EN 12311-1	N/50mm	1200/1000 (±200/±200)
Dehnung bei Höchstzugkraft	EN 12311-1	%	10/10 (±5/±5)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	NPD
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730	kg	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	EN 12310-1	N	200/200 (±50/±50)
Maßhaltigkeit	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	-25
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	°C	100
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	EN 1928	kPa	100
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert)	EN 1931	μ	NPD

NPD = keine Leistung festgelegt

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.