



# H 03150 BARUTEKT GV 45

<b>Termék</b>	Bitumenes lemez üvegfátyol hordozóval.
<b>Felső oldal</b>	Finomhomok hintés
<b>Alsó oldal</b>	Fólia
<b>Alkalmazás</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Többrétegű tetőszigetelési rendszerek kiegészítő alsó rétege</li><li>Épületszigetelés talajnedvesség ellen</li></ul>
<b>Követelmény</b>	EN 13707, EN 13969
<b>Felhasználás</b>	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
<b>Csomagolás</b>	20 tekercs raklaponként, tekercsenként 10 m x 1m, azaz 200 m <sup>2</sup> raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	10,0
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,5 (±0,3)
Vastagság	EN 1849-1	mm	NPD
Vízzáróság	EN 1928	kPa	60
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5	Osztály	NPD
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	370/250 (±100/±100)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	2/2 (±1/±1)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	75/75 (±25/±25)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤  0,3
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	0
Hőállóság	EN 1110	°C	70
Vízzáróság mesterséges öregítés után	EN 1928	kPa	60
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a ISO 9001. szerint történik.