



# H 52112 BARUTOP T 55 EWD

<b>Termék</b>	Gyökérálló TOP elasztomerbitumenes lemez kombi poliészterfátyol hordozóval valamint megnövelt képlékenységgel.
<b>Felső oldal</b>	Könnyű felületvédelem (pala) 8 cm hegeszthető átfedősávval (fólia).
<b>Alsó oldal</b>	Fólia
<b>Alkalmazás</b>	• Többrétegű zöldtető gyökérálló rétege
<b>Követelmény</b>	EN 13707
<b>Felhasználás</b>	Lánghegesztés. A hosszoldali átfedés min. 8 cm, a végtoldás min. 10 cm átfedéssel készül.
<b>Csomagolás</b>	18 tekercs raklaponként, tekercsenként 7,5 m x 1 m, azaz 135 m <sup>2</sup> raklaponként

Termék tulajdonságok	Vizsgálati eljárás	Egység	Érték
Tekercs hossza	EN 1848-1	m	7,5
Tekercs szélessége	EN 1848-1	m	1,00
Egyenesség	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Felületegységre eső tömeg	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	NPD
Vastagság	EN 1849-1	mm	5,2 (±0,2)
Vízzáróság	EN 1928	kPa	400
Külső tűzzel szembeni viselkedés	EN 13501-5	Osztály	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>
Tűzállóság	EN 13501-1	Osztály	E
Varrat nyírószilárdsága	EN 12317-1	N/50mm	700 (± 200)
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	EN 12311-1	N/50mm	1200/1200 (± 200/±200)
Szakadási nyúlás	EN 12311-1	%	55/55 (±10/±10)
Ütéssel szembeni ellenállás	EN 12691	mm	NPD
Statikus terhelhetőség	EN 12730	kg	NPD
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	EN 12310-1	N	320/320 (±100/±100)
Méretállandóság	EN 1107-1	%	≤  0,1
Hideghajlíthatóság	EN 1109	°C	-36
Hőállóság	EN 1110	°C	120
Gyökérállóság	EN 13948	Osztály	gyökérálló
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	EN 1109	°C	-25
Páradiffúziós ellenállás	EN 1931	μ	NPD

[1] Rendszervizsgálat szerint

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**