

H 81021 Peridicht Plattenkleber

Termék Falcsatlakozó profil extrudált alumínium profilból

Alkalmazás Szigetelő lemezek csatlakoztatása és lezárása felmenő falaknál és attikáknál

Terméktulajdonságok	Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C környezeti hőmérséklettől lehet
	A flakon tartalmának hőmérséklete	ideális +20 °C és +25 °C között (soha ne melegítse a dobozt - szétrepedhet!)
	Hőállóság	-40 °C-tól +90 °C-ig
	Tapadásmentes	kb. 10 perc (T=18 °C, Relatív páratartalom=60 %)
	vágható	kb. 20-25 perc után (Ø=2,5 cm T=18 °C, RF=60 %)
	Kikeményedési idő	1,5 - 5 óra a hőmérséklettől függően
	Teljes teherbírás	kb. 24 óra után
	Tűzvédelmi osztály	DIN 4102, Teil 1 B3
	Sűrűség	16-18 kg/m ³
	A keverés sűrűsége	max. -1 %
	Vízfelvétel	DIN 53428 max. 1 Vol. %
	Nyomószilárdság	DIN 53421 0,04-0,05 MPa
	Húzószilárdság	DIN 53455 0,07-0,08 MPa
	Szakadási nyúlás	DIN 53455 20-30 %
	Hővezető képesség	DIN 52612 0,036 W/(m·K) 20 °C-on

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.