

H 93011
PUR-Keil 5/5**Produkt** Klin PUR do połączeń z attykami i ścianami wg normy ÖNORM B 3691

Charakterystyka	Jednostka	Wynik
Wysokość / szerokość	mm	50 / 50
Długość	m	2,0
Naprężenie ściskające przy 10% kompresji	kPa	≥ 100
Przewodność cieplna	W/mK	0,028
Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1	Klasa	E

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodnie z normą ISO 9001.